

Slipning av Trägol

Många trägol har täckts med färg, mattor, plattor, etc. Med rätt val av verktyg är det inte komplicerat att återställa dessa golv till deras ursprungliga skönhet. Trägol är känsliga mot vatten varför de måste ytbehandlas och underhållas rätt.

Detaljerade instruktioner finns varför här endast lämnas en kort översikt.
--

Grit	Uppgift
16	Borttagning av limrester och färgskikt. Bortslipning av djupa repor eller mycket ojämna (skeva) gran- och furugolv.
30	Normalt första slipsteget för gran-, furu och parkettgolv. Borttagning av lack eller shellack. Avlägsnar slipmärken från kornstorlek 16.
60	Första slipsteget för lamellgolv. Andra slipsteget för gran, furu- och parkettgolv som slipats med kornstorlek 30.
100	Avslutande slipsteget om golvet skall oljas så att oljan bättre skall tränga ned i träets porer.
120	Avslutande slipsteg för gran-, furu- parkett- och lamellgolv innan lackning eller lutning.